
ТИП	Алкидная эмаль для внутренних работ.
ПРИМЕНЕНИЕ	Для окраски загрунтованных металлических, деревянных, древесно-стружечных, древесно-волоконистых, оштукатуренных, бетонных, зашпатлеванных, кирпичных поверхностей. Применяется для окраски стен, потолков, дверей, мебели и радиаторов отопления.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Норма расхода, м²/л	8-12 в один слой на гладкие подготовленные поверхности.
Массовая доля нелетучих веществ, %	(70±5). Для колерованной эмали не нормируется.
Удельный вес, кг/л	(1,3±0,1). Для колерованной эмали не нормируется.
Разбавитель	Текносолв 1621.
Способ нанесения	Распыление, валик, кисть.
Время высыхания, +23⁰С / 50 % относительной влажности воздуха	
- на отлип	3-4 часа.
- нанесение следующего слоя	следующий слой наносить через 24 часа.
Блеск	Полуматовая.
Базис	Базис 1 (PM1), базис 3 (PM3).
Цвет	Колеруется по каталогам "NCS S", "RAL" и другим.
Хранение	Выдерживает хранение и транспортировку при низких температурах. Хранить в герметичной, плотно закрытой таре. Не нагревать выше +35 ⁰ С, не подвергать воздействию прямых солнечных лучей. Срок хранения в заводской невскрытой упаковке 5 лет со дня изготовления.
Тара	Металлические банки 1 л (наполнение 0,9 л), металлические ведра 3 л (наполнение 2,7 л), 10 л (наполнение 9 л).

см. на обороте

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Подготовка поверхности	Неокрашенную поверхность очистить от грязи и пыли, обезжирить. Металлические поверхности грунтовать антикоррозионной грунтовкой. Ранее окрашенные поверхности обезжирить мощными растворами, промыть чистой водой и высушить. Отслаивающуюся краску удалить механически, поверхность грунтовать, шпатлевать и шлифовать. Пыль от шлифовки удалить. Не наносить эмаль поверх покрытий из водно-дисперсионных красок.
Условия при окраске	Окрашиваемая поверхность должна быть сухой. Температура должна быть выше +5 ⁰ С, а относительная влажность воздуха менее 80%.
Окраска	Эмаль наносить в два слоя распылением, валиком или кистью. Эмаль перед употреблением перемешать, для окраски первым слоем разбавить уайт-спиритом не более чем на 10% по объему, при окраске вторым слоем эмаль при необходимости разбавлять до малярной вязкости. Рекомендуемая продолжительность межслойной сушки - не менее 24 часов.
Состав	Алкидная смола, диоксид титана, доломит, уайт-спирит, сиккативы, функциональные добавки.
Очистка инструментов	Малярные инструменты очищают уайт-спиритом.
Охрана труда	При применении использовать защитные очки и перчатки. При нанесении распылением использовать респиратор. При попадании в глаза немедленно промыть водой и обратиться к врачу. При попадании на кожу смыть уайт-спиритом. Соблюдать правила пожарной безопасности. При проливе применять песок для сбора. Ветошь, обтирочные материалы, пропитанные эмалью и/или растворителем удалять из зоны работ незамедлительно. Беречь от огня. Опасность материала обусловлена входящим в состав растворителем – уайт-спиритом. Не смешивать с другими красками и растворителями.
Охрана окружающей среды	Жидкие отходы в канализацию не выливать. Сухие отходы и банки можно вывезти на свалку. Руководствоваться местным законодательством.
Изготовитель	АО ТЕКНОС, Финляндия, Хельсинки, п/я 107, FI-00371, тел. +358 9 506 091, http://www.teknos.com

Приведенные данные получены на основании лабораторных испытаний и практического опыта. Все числовые значения носят рекомендательный характер и зависят, в частности, от оттенка и степени блеска. Так как мы не можем повлиять на условия нанесения и использования краски, то мы несем ответственность только за ее качество и гарантируем, что она соответствует требованиям качества компании. Мы не отвечаем за ущерб, вызванный несоблюдением инструкции по применению или использованием материала не по назначению.
