

**СПЕЦИФИКАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ**  
КОРСИКА 11.01.2014

**КОРСИКА**  
**водно-дисперсионная полиакриловая краска**  
**для стен и потолков**  
**ТУ 2316-001-89826922-2009**

---

<b>ТИП</b>	Совершенно матовая краска для внутренних работ.
<b>ПРИМЕНЕНИЕ</b>	<p>Для окраски стен и потолков внутри помещений по кирпичным, бетонным, оштукатуренным и другим пористым поверхностям, в том числе для заполняющего грунтования по флизелиновым холстам и стеклообоям, а также для ремонтной окраски по старым прочно держащимся покрытиям на основе водно-дисперсионных красок.</p> <p>Краска предназначена для использования в жилищном и гражданском строительстве.</p>

---

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ**

<b>Норма расхода, м<sup>2</sup>/л</b>	8-10 в один слой на гладкие подготовленные поверхности. При окраске обоев и рельефных поверхностей расход не нормируется.
<b>Массовая доля нелетучих веществ, %</b>	(55±5). Для колерованной краски не нормируется.
<b>Удельный вес, кг/л</b>	(1,4±0,1). Для колерованной краски не нормируется.
<b>Разбавитель</b>	Вода.
<b>Способ нанесения</b>	Валик, кисть, безвоздушное распыление. При необходимости разбавлять водой до 10% по объему.
<b>Время высыхания, +23<sup>0</sup>С / 50 % относительной влажности воздуха</b>	
<b>- на отлип</b>	через 2 часа.
<b>- нанесение следующего слоя</b>	следующий слой рекомендуется наносить через 24 часа. Продолжительность высыхания увеличивается по мере понижения температуры и повышения относительной влажности воздуха.
<b>Блеск</b>	Совершенно матовая.
<b>Базис</b>	АР.
<b>Цвет</b>	Колеруется в светлые оттенки по каталогам "NCS S", "RAL" и другим.
<b>Хранение</b>	Краску хранить и транспортировать при температуре (5-35) <sup>0</sup> С, в неповрежденной оригинальной таре. Гарантийный срок хранения в невскрытой заводской упаковке - 3 года со дня изготовления.
<b>Тара</b>	Металлические банки 1 л (наполнение 0,9 л), металлические ведра 3 л (наполнение 2,7 л), 10 л (наполнение 9 л), 20 л (наполнение 18 л).

---

**см. на обороте**

---

**ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ**

<b>Подготовка поверхности</b>	<p>Неокрашенную поверхность очистить от загрязнений и пыли. С ранее окрашенной поверхности удалить отслаивающуюся краску, глянцевую поверхность старых покрытий обезжирить, промыть водой, шлифовать до матового состояния, удалить пыль. Меловую побелку и известковую краску полностью удалить, после чего промыть поверхность чистой водой. Мелящие шпатлеванные поверхности грунтовать водно-дисперсионной грунтовкой «Тасмания» согласно технической спецификации на материал. Бетонные поверхности допускается окрашивать без предварительного грунтования.</p> <p>При ремонтной окраске рекомендуется предварительно определить тип старого покрытия.</p>
<b>Условия при окраске</b>	<p>Окрашиваемая поверхность должна быть сухой и чистой. Температура поверхности, краски и воздуха должна находиться в интервале (5-25)°С, относительная влажность воздуха – не более 80%.</p> <p>Перед началом работ рекомендуется выполнить пробную окраску на небольшом участке для отработки технологии, согласования цвета и уточнения расхода лакокрасочных материалов.</p>
<b>Окраска</b>	<p>Краску наносить в два слоя валиком, кистью или распылением. Краску перед употреблением перемешать, на первый слой разбавить чистой водой не более чем на 10%, при окраске вторым слоем краску можно не разбавлять. Рекомендуемая продолжительность межслойной сушки при окраске впитывающих поверхностей не менее 24 часов. Рабочий раствор краски готовить в количестве, которое будет израсходовано за одну смену.</p>
<b>Состав</b>	<p>Вода, кальцит, водная дисперсия акрилового сополимера, тальк, диоксид титана, загуститель, пеногаситель, коалесцент, тарный консервант.</p>
<b>Очистка инструментов</b>	<p>Малярные инструменты очищают водой.</p>
<b>Охрана труда</b>	<p>Краска пожаро- и взрывобезопасна, не имеет неприятного запаха. Не смешивать с другими красками и растворителями. Следует применять защитные очки, перчатки, при окраске распылением – респираторы. При попадании в глаза немедленно промыть водой и обратиться к врачу. При попадании на кожу – смыть водой.</p>
<b>Охрана окружающей среды</b>	<p>Жидкие отходы в канализацию не выливать. Сухие отходы и банки можно вывезти на свалку. Руководствоваться местным законодательством.</p>
<b>Изготовитель</b>	<p>ООО «Текнос Деко», 188515, Ленинградская область, Ломоносовский район, Кипень, Ропшинское шоссе, дом 2, корп. 4., тел./факс 8 (812) 960-1320, sales@teknosdeko.ru, <a href="http://командор.рф">http://командор.рф</a></p>

---

Приведенные данные получены на основании лабораторных испытаний и практического опыта. Все числовые значения носят рекомендательный характер и зависят, в частности, от оттенка и степени блеска. Так как мы не можем повлиять на условия нанесения и использования краски, то мы несем ответственность только за ее качество и гарантируем, что она соответствует требованиям качества компании. Мы не отвечаем за ущерб, вызванный несоблюдением инструкции по применению или использованием материала не по назначению.

---