

**KOLIBRI SAND**
декоративное покрытие

ТИП ПРОДУКТА	Акрилатно-дисперсионное легкое декоративное покрытие.
ПРИМЕНЕНИЕ	<p>Покрытие KOLIBRI SAND предназначено для стен и потолков в сухих помещениях. Покрытие обладает достаточной влагостойкостью и может применяться в умеренно влажных помещениях, например, для окраски перегородок в саунах.</p> <p>Покрытие можно наносить на необработанную или на ранее окрашенную поверхность из бетона, кирпича, поверхность, покрытую штукатуркой или шпатлевкой и на плиты из строительных материалов.</p>
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	
Содержание сухих веществ	Прим. 48 объемных %
Летучие органические вещества (VOC)	EU VOC допустимое значение (кат A/l): 200 г/л. VOC изделия: макс. 200 г/л.
Практический расход	1 - 1,5 м ² /л. На расход влияют способ обработки, рельефа и тип окрашиваемой поверхности.
Плотность	1,1 г/мл
Время высыхания, +23°C / 50 % RH	1 - 5 часов. Время высыхания зависит от толщины слоя. При пониженной температуре и/или высокой влажности процесс высыхания замедляется.
Разбавитель, очистка инструментов	Вода. Рабочие инструменты немедленно промыть теплой водой и моющим средством после работы.
Глянец	Совершенно матовая
Цвета	База 1 и 3. Колеровка: по карте цветов KOLIBRI.
Теплостойкость	+85°C
Размер частиц	средний (EN 13300)
Упаковочные размеры (доступность зависит от страны)	База 1: 2,5 L, 8,33 L База 3: 2,5 L, 8,33 L
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ	См. паспорт по технике безопасности.

См. на обороте

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Подготовка поверхности

Новые поверхности очистить от пыли и грязи.
Выровнять поверхности подходящими шпатлевками из серии SILORA. Высохшую шпатлевку отшлифовать и удалить пыль.
Поверхности из строительных плит и зашпатлеванные поверхности загрунтовать грунтовкой BIORA 3.
Бетонные и оштукатуренные поверхности могут быть обработаны непосредственно декоративным покрытием KOLIBRI SAND.
Заржавленные стальные поверхности загрунтовать антикоррозионной краской FERREX AQUA.

Грязную, ранее окрашенную поверхность вымыть средством для очистки окрашиваемых поверхностей RENSA SUPER.
Твердые и/или глянцевые поверхности отшлифовать до матовости и удалить пыль после шлифования.
Выровнять поверхности подходящими шпатлевками из серии SILORA. Высохшую шпатлевку отшлифовать и удалить пыль.

Нанесение

Тщательно перемешать KOLIBRI SAND перед нанесением для получения правильного рисунка и рельефа поверхности. При необходимости покрытие может быть разбавлено водой.

Наносить покрытие валиком, кистью или стальным шпателем. Различный рельеф поверхности можно получить с помощью декоративного валика, щетки, кисти, гребенки и резинового шпателя.

Рекомендуется обрабатывать поверхность непрерывно во избежание стыков: наносить покрытие и придавать необходимый рельеф без остановок во избежание высыхания покрытия в процессе нанесения.

Поверхность, обработанную покрытием KOLIBRI SAND можно перекрашивать интерьерными красками ТЕКНОС, например красками серии BIORA для того чтобы обновить покрытие или изменить его цвет.

Условия нанесения

Покрываемая поверхность должна быть сухой. Во время нанесения и высыхания покрытия температура воздуха, окрашиваемой поверхности и краски должна быть выше +10°C и относительная влажность воздуха 80%.
Проветривание во время окрашивания и во время высыхания ускоряет процесс высыхания краски.

Уход за окрашенной поверхностью

Окончательное формирование лакокрасочной пленки происходит примерно через 4 недели, в нормальных условиях сушки, после этого периода пленка становится максимально износостойкой и жесткой. До этого времени уход за окрашенной поверхностью следует проводить аккуратно.

Окрашенная поверхность может быть подвергнута легкой чистке. При очистке использовать влажную мягкую ткань или губку. Избегать применения щетки или абразивных чистящих средств.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Хранить в прохладном месте в герметично закрытой емкости

ЗАЩИЩАТЬ ОТ МОРОЗА

Приведенные данные получены на основании лабораторных испытаний и практического опыта. Все числовые значения носят рекомендательный характер и зависят, в частности, от оттенка и степени блеска. Так, как мы не можем повлиять на условия нанесения и использования краски, то мы несем ответственность только за ее качество и гарантируем, что она соответствует требованиям качества ТЕКНОС. Мы не отвечаем за ущерб, вызванный несоблюдением инструкции по применению или использованием материала не по назначению. На нашей странице www.teknos.com Вы найдете самую новую информацию по спецификации изделий, паспортам по технике безопасности и систем окраски.



VE_1744_Tuoteseloste.pdf