

# Eurolatex 3

**Dziļi matēta, neatstarojoša, sniegbalta krāsa griestiem un sienām**  
Veido augstvērtīgus, mazgāšanas izturīgus griestu un sienu pārklājumus.



PREMIUM



## Pamatinformācija

<b>Pielietošana</b>	Paredzēta krāsošanai uz stiklašķiedras, papīra un cita veida struktūrtapetēm, apmetuma, betona un ģipškartona virsmām.
<b>Īpašības</b>	Veido augstvērtīgus, mazgāšanas izturīgus sienu un griestu pārklājumus. Ļoti ekonomisks patēriņš, teicama segspēja, bez smakas un kaitīgiem izgarojumiem, ūdens tvaikus caurlaidīga, nepiepilda pamatnes struktūru. Nesatur šķīdinātājus.
<b>Mazgāšanas noturība</b>	2. noturības klase pēc EN 13 300.
<b>Krāsa</b>	Balta + 3. bāze (bezkrāsaina)
<b>Spīduma pakāpe</b>	Dziļi matēta (3)
<b>Blīvums</b>	Apm. 1,44 g/cm <sup>3</sup>
<b>Saistviela</b>	Stirolakrilāta dispersija
<b>Iepakojums</b>	1L, 2.5L, 5L, 10L (3. bāze 1L, 2.5L, 5L, 9L)

## Uzklāšana

<b>Pamatnes</b>	Tām jābūt stingrām, tīrām, sausām un piemērotām. Atlupušās daļas notīrīt, virsmu rūpīgi noslaucīt. Stipri uzsūcošas, porainas pamatnes, krītainus apmetumus gruntēt ar dziļumgrunti Super Nova Tiefgrund LF.
-----------------	--

<b>Uzklāšana</b>	Uzklāt izmantojot otu, rullīti vai smidzinātāju. Vispirms iesakām uzklāt gruntējošo kārtu ar krāsu, kas atšķaidīta ar maks. 10% ūdens. Noslēdzošajā krāsojumā vēlams krāsu neatšķaidīt.
<b>Uzklāšanas temperatūra</b>	Minimālā virsmas un gaisa temperatūra +5 °C uzklāšanas un žūšanas laikā.
<b>Tonēšana</b>	Krāsa izmantojama kā bāzes krāsa tonējamās mašīnās Super Nova Select, kā arī tonējama ar universālajiem vai dispersijas pigmentiem Super Nova Vollton- und Abtönfarbe. Izvēloties intensīvus krāsu toņus (Bāze 3) matētām virsmām iespējama švīku un plankumu veidošanās pat pie nelielas fiziskas iedarbības uz virsmu ( krīta efekts).
<b>Patēriņš</b>	apm. 10 m <sup>2</sup> /l vienā kārtā uz gludām virsmām. Precīzu patēriņu nosaka ar paraugkrāsojumu.
<b>Instrumentu tīrīšana</b>	Instrumentus pēc darba beigām nekavējoties mazgāt ar ūdeni.
<b>Žūšanas laiks</b>	Ja gaisa temperatūra ir +20 °C un relatīvais mitrums 65%, krāsa ir nožuvusi un pārkrāsojama pēc 4 stundām. Pilnībā sacietē pēc 3 dienām. Zemāka temperatūra un augstāks gaisa mitrums var būtiski ietekmēt žūšanas laiku.
<b>Uzglabāšana</b>	labi noslēgtos traukos vēsā vietā, sargāt no sala. Minimālais uzglabāšanas laiks 2 gadi - skatīt marķējumu uz iepakojuma.
<b>GOS robežvērtības</b>	ES robežvērtība šim produktam (kat. A/a): 30 g/l (2010). Šī produkta sastāvā ir maks. 30 g/l gaistošo organisko savienojumu.
<b>Utilizācija</b>	Saskaņā ar vietējo likumdošanu.

Šī tehniskā informācija ir sagatavota, balstoties uz zinātnes un tehnikas sasniegumiem un mūsu praktisko pieredzi. Ievērojot pamatīgu daudzveidību un katra konkrētā objekta apstākļus, pircējs/būvnieks/darbu veicējs nav atbrīvots no atbildības pārbaudīt minēto produktu atbilstību konkrētiem mērķiem un noteiktiem konkrētā objekta apstākļiem. Ražotājs un importētājs neuzņemas atbildību par zaudējumiem, kas radušies neievērojot produkta lietošanas instrukciju vai izmantojot produktu citiem mērķiem. Ražotāja vadības sistēma ir sertificēta un atbilst starptautiskajiem standartiem ISO 9001 un ISO 14001. Jaunākas redakcijas iznākšanas gadījumā šī tehniskā informācija zaudē savu spēku.

**Meffert AG**  
Farbwerke

**Meffert Baltica UAB**

Trakėnų g-vė 3, Trakiškių km.,  
Marijampolės savivaldybė LT-68115  
Tel. +370 34327355, Mob. +371 26464589  
E-Mail: info@meffert.lt

[www.supernova-krasas.lv](http://www.supernova-krasas.lv)