

Latexfarbe 5

**Matēta, mitrumizturīga, organiskos
šķīdinātājus nesaturoša iekšdarbu krāsa ar
joti ekonomisku patēriņu un labu virsmas
segspēju.**



Pamatinformācija

Pielietošana	Krāsa paredzēta augstvērtīgu sienu un griestu krāsojumu iegūšanai uz apmetuma, betona, ģipša un ģipškartona, struktūrtapetēm un putupolistirola plāksnēm u.c. piemērotām virsmām iekšdarbos.
Īpašības	Veido sevišķi gludu krāsojumu, faktiski neveidojot struktūru. Nesatur šķīdinātājus.
Mazgāšanas noturība	3. noturības klase pēc EN 13 300.
Krāsa	Balta
Spīduma pakāpe	Matēta (5)
Blīvums	Apm. 1,49 g/cm ³
Saistviela	Stirolakrilīta dispersija
Iepakojums	1L, 2.5L, 5L, 10L

Uzklāšana

Pamatnes	Tām jābūt stingrām, tīrām, sausām un piemērotām. Atlupušās daļas notīrīt, virsmu rūpīgi noslaucīt. Stipri uzsūcošas, porainas pamatnes, krītaiņus apmetumus gruntēt ar dzīlumgrunti Super Nova Tieflgrund LF.
Uzklāšana	Uzklāt izmantojot otu, rullīti vai smidzinātāju. Vispirms iesakām uzklāt gruntējošo kārtu ar krāsu, kas atšķaidīta ar maks. 10% ūdens. Noslēdošajā krāsojumā vēlams krāsu neatšķaidīt.
Uzklāšanas temperatūra	Minimālā virsmas un gaisa temperatūra +5 °C uzklāšanas un žūšanas laikā.
Tonēšana	Krāsa izmantojama kā bāzes krāsa tonējamās mašīnās Super Nova Select, kā arī tonējama ar universālajiem vai dispersijas pigmentiem Super Nova Vollton- und Abtönfarbe.

Patēriņš

apm. 9 m²/l vienā kārtā uz gludām virsmām. Precīzu patēriņu nosaka ar paraugkrāsojumu.

Instrumentu tīrīšana

Instrumentus pēc darba beigām nekavējoties mazgāt ar ūdeni.

Žūšanas laiks

Ja gaisa temperatūra ir +20 °C un relatīvais mitrums 65%, krāsa ir nožuvusi un pārkrāsojama pēc 4 stundām. Pilnībā sacietē pēc 3 dienām. Zemāka temperatūra un augstāks gaisa mitrums var būtiski ietekmēt žūšanas laiku.

Uzglabāšana

labi noslēgtos traukos vēsā vietā, sargāt no sala. Minimālais uzglabāšanas laiks 2 gadi - skatīt marķējumu uz iepakojuma.

GOS robežvērtības

ES robežvērtība šim produktam (kat. A/a): 30 g/l (2010). Šī produkta sastāvā ir maks. 30 g/l gaistošo organisko savienojumu.

Utilizācija

Saskaņā ar vietējo likumdošanu.

Šī tehniskā informācija ir sagatavota, balstoties uz zinātnes un tehnikas sasniegumiem un mūsu praktisko pieredzi. Ievērojot pamatnū daudzveidību un katras konkrētā objekta apstākļus, pircējs/būvnieks/darbu veicējs nav atbīrvots no atbildības pārbaudīt minēto produktu atbilstību konkrētiem mērķiem un noteiktiem konkrētā objekta apstākļiem. Ražotājs un importētājs neuzņemas atbildību par zaudējumiem, kas radušies neievērojot produkta lietošanas instrukciju vai izmantojot produktu citiem mērķiem. Ražotāja vadības sistēma ir sertificēta un atbilst starptautiskajiem standartiem ISO 9001 un ISO 14001. Jaunākas redakcijas iznākšanas gadījumā šī tehniskā informācija zaudē savu spēku.